



# 3141 Champagne 02

Voilage de qualité idéal pour cacher des regards extérieurs.

## Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 50 g/m<sup>2</sup> Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS		
Indices optiques	Réflexion lumière :	25 %	
	Absorption lumière :	4 %	
	Transmission lumière :	71 %	
Voile transparent	Oui		
Indices thermiques	réflexion solaire :	25 %	
	absorption solaire :	3 %	
	Transmission solaire :	72 %	
	Transmission UV :	65 %	
	Gtot :	Gt 50 % Fc 85 %	
	Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
Stabilité dimensionnelle (%)		Chaîne	-1
		Trame	0
Allongement rupture (mm)		Chaîne	28
		Trame	34
Résistance rupture (daN)		Chaîne	30
		Trame	36



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected