



LY Blanc 01

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m² Laize 300 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **33 %**

Absorption lumière : **2 %**

Transmission lumière : **65 %**

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire : **32 %**

absorption solaire : **4 %**

Transmission solaire : **64 %**

Transmission UV : **50 %**

Gtot : **Gt 48 % Fc 81 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)

6



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected