




BOREAL




BOREAL Océan 91




BOREAL Acier 18




BOREAL Gris 97




BOREAL Blanc 01




BOREAL Crème 02




BOREAL Mastic 48




BOREAL Taupe 95




BOREAL Chocolat 70




BOREAL Noir 10




BOREAL Mousse 92




BOREAL Moutarde 47



BOREAL Cuivre 50




BOREAL Terracotta 65




BOREAL Orange 15




BOREAL Fuchsia 33



BOREAL Bordeaux 04




BOREAL Prune 84



BOREAL BPI 00




BOREAL cactus 36



BOREAL emeraude 88

BOREAL



BOREAL nuit 128





BOREAL Titanium 98



BOREAL Faience 149



BOREAL Indigo 144



BOREAL Turquoise 53

Ce tissu uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris, il répond à tous les styles et ambiances.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² 754 g/ml Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174
Classe Uno

Acoustique

Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : **0.88**

Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) : **0.90**

Classe d'absorption acoustique (a_w) : **A**

Indices optiques

Réflexion lumière : **55 %**

Absorption lumière : **45 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **53 %**

absorption solaire : **47 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 40 % Fc 67 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **0**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **17**

Trame **27**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **87**

Trame **110**