

ETEL



ETEL Blanc 01



ETEL Mastic 48



ETEL Lin 11

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m² 305 g/ml Laize 290 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien      

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Indices optiques	Réflexion lumière : 26 % Absorption lumière : 26 % Transmission lumière : 48 %
Voile transparent	Oui
Indices thermiques	réflexion solaire : 32 % absorption solaire : 14 % Transmission solaire : 54 % Transmission UV : 46 % Gtot : Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 6 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne -0,5 Trame 0 Allongement rupture (mm) Chaîne 19 Trame 24 Résistance rupture (daN) Chaîne 61 Trame 51