

ETEL



ETEL Blanc 01




ETEL Lin 11



(Headquarters) **SOTEXPRO** - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) **Le LAB' SOTEXPRO** - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



ETEL Mastic 48

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m² Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	26 %
	Absorption lumière :	26 %
	Transmission lumière :	48 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	32 %
	absorption solaire :	14 %
	Transmission solaire :	54 %
	Transmission UV :	46 %
	Gtot :	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	61
	Trame	51



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected